

# BEFIX LAZURA

## akrylát-silikonový penetrační nátěr

### Charakteristika

Akrylát-silikonový penetrační nátěr na savé minerální podklady. Vhodný na beton, cementářské výrobky, omítky apod.

### Použití

BEFIX LAZURA se používá jako penetrační nátěr v nátěrových systémech pro finální úpravu betonu, asbestocementových výrobků, silikátových povrchů a keramických materiálů. Snižuje jejich nasákavost, zvyšuje odolnost vůči vodě.

**V bezbarvém provedení** slouží pro bezprašnou úpravu povrchu s mírně hydrofobním účinkem pro snížení špinavosti. Přiměřeně zvýrazní strukturu a barevnost povrchu.

**V barevné variantě** umožní i lazurní tónování povrchu, dodává se v pěti barevných odstínech.

Při aplikaci nesmí být teplota prostředí i podkladu nižší než +5°C. Zvláště je třeba dbát na to, aby beton nebo zdivo nebyly promrzlé.

### Zpracování

Přípravkem BEFIX LAZURA lze penetrovat savý minerální podklad. Nanáší se rovnoměrně, obvykle dvakrát natíráním nebo airless stříkáním na očištěný, suchý připravený podklad. Pro dostatečnou penetraci postačí obvykle dvojnásobné nanášení.

### Nátěr se pro aplikaci neředí!

Rychlost vsakování do podkladu je úměrná porozitě povrchu. Zасыhání závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu, plné zaschnutí nastává po 8 až 12 hodinách. Vzniklý povrch je bezprašný a má zvýšenou pevnost.

### Spotřeba

0,05 až 0,3 kg/m<sup>2</sup> podle savosti podkladu

### Technické parametry

Vzhled	mléčně zbarvená nízkoviskózní kapalina
Sušina	min. 10%
Měrná hmotnost	1,0 g/cm <sup>3</sup>

### Balení

PE obaly 1 kg, 10 kg

### Skladování

V původním obalu při teplotě +10 až +30°C, chránit před vyschnutím. Před aplikací důkladně promíchat.

### NESMÍ ZMRZNOUT !

Záruka při dodržení podmínek skladování 12 měsíců.

### Ekologie a bezpečnost práce

Při správném použití je BEFIX LAZURA je neškodný a nepředstavuje významné zdravotní riziko. Při práci je nutno používat ochranné rukavice a ochranný oděv proti znečištění a dodržovat základní hygienická pravidla. Při stříkání používejte ochranné brýle nebo obličejový štít a respirátor.

Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte cca 0,2 litru vody. Při zasažení očí vyplachujte 10 minut vodou. Ve vážnějších případech, zejména při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list nebo etiketu výrobku. Nepoužitelné zbytky hmoty lze po vytvrzení deponovat na řízené skládky. Obaly jsou recyklovatelné.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.

**IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9001.**