

IMESTOL COLOR

akrylátový nátěr pro vnitřní i venkovní použití

Charakteristika

Jednosložkový disperzní nátěr na bázi akrylátových kopolymerů. Obsahuje stabilizační filtr proti působení UV záření. Má vysokou přilnavost, je elastický, vysoce stálobarevný, matný až sametově lesklý.

Použití

K nátěrům pozinkovaných plechů a konstrukcí přímo bez předchozí oxidace. Je vhodný i na další méně savé povrchy. Pro nátěry ocelových konstrukcí a hliníku nutno použít jako základ antikorozi nátěr IMESTOL ANTICOR.

Zpracování

- Nátěr se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním na suchý, očištěný a odmaštěný povrch, při teplotách +10 až +30°C.
- Před použitím rozmíchat bez napěnění.
- Nanáší se ve dvou vrstvách.
- Doporučená přestávka mezi nátěry je min. 5 hodin při 18°C.
- Doba zavadnutí je 1,5 hodiny při 18°C.
- Nátěr se dodává v optimální konzistenci, neředí se.
- Pracovní nářadí lze ihned po ukončení práce omýt vodou, po zaschnutí je nátěr ve vodě nerozpustný.

Spotřeba

Pro dva nátěry 0,15 až 0,25 kg/m².

Technické parametry

Vzhled	homogenní nátěrová hmota s rozmíchatelným sedimentem
Sušina	minimálně 40%
Kryvost	stupeň 2
Vytvrzení	24 hodin (1 vrstva)
Měrná hmotnost	1,2 g/cm ³

Barva

15 základních odstínů dle vzorníku barev IMESTA, zakázkové odstíny podle vzorkovnice RAL a COLTEC.

Balení

PE obaly 0,8 kg, 5 kg, 10 kg, na zakázku 35 kg

Skladování

V původním obalu při teplotě +10 až +30°C, chránit před vyschnutím. **NESMÍ ZMRZNOUIT !**

Záruka při dodržení podmínek skladování min. 12 měsíců.

Ekologie a bezpečnost práce

Při správném použití je IMESTOL COLOR nejedovatá a nepředstavuje významné zdravotní riziko. Při práci je nutno používat ochranné rukavice a ochranný oděv proti znečištění a dodržovat základní hygienická pravidla. Při stříkání používejte ochranné brýle nebo obličejový štít a respirátor. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte cca 0,2 litru vody. Při zasažení očí vyplachujte 10 minut vodou. Ve vážnějších případech, zejména při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list nebo etiketu výrobku. Nepoužitelné zbytky hmoty lze po vytvrzení deponovat na řízené skládky. Obaly jsou recyklovatelné.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.

IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9001.