

# IMESTA®IBS 50

## hydrofobizační emulze do maltových směsí

### Charakteristika

IMESTA®IBS 50 je silikonový emulzní přípravek určený k hydrofobizaci maltových směsí, zejména sanačních nebo finálních omítek.

### Použití

- Přidáním IMESTA®IBS 50 v množství 0,5 až 0,8% objemu hotové malty získáme materiál s vynikajícími vodoodpudivými vlastnostmi, které zaručují maximální omezení průniku vody do zdiva.
- IMESTA®IBS 50 zvýší množství a objem pórů v omítce, tím i její elasticitu a odolnost proti praskání. Běžně užívané napěňovače se do směsí s IMESTA®IBS 50 nepřidávají.

### Zpracování

Přípravek se vmíchá do připravované malty s cca ½ záměsové vody, malta se dále zpracovává běžnými postupy. Přidáním smáčecích přípravků se může účinnost IMESTA®IBS 50 snížit.

### Technické parametry

vzhled	mléčně bílá kapalina
sušina	50 %
měrná hmotnost	1,04 g/cm <sup>3</sup>

### Spotřeba

4 až 8 kg na m<sup>3</sup> malty

### Balení

PE obaly 1 kg , 10 kg

### Skladování

V původním obalu při teplotě +10 až +30°C, chránit před vyschnutím. **NESMÍ ZMRZNOUT !** Záruka při dodržení podmínek skladování min. 12 měsíců.

### Ekologie a bezpečnost práce

Při správném použití je IMESTA®IBS 50 nejedovatá a nepředstavuje významné zdravotní riziko. Při práci je nutno používat ochranné rukavice a ochranný oděv proti znečištění a dodržovat základní hygienická pravidla. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte cca 0,2 litru vody. Při zasažení očí vyplachujte 10 minut vodou. Ve vážnějších případech, zejména při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list nebo etiketu výrobku. Nepoužitou kapalinu a roztok po čištění použijte pouze jako impregnační nátěr. Jiný způsob likvidace není vhodný. Obaly jsou recyklovatelné.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.

**IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9001.**