

IMESTOL GRAFIT

**grafitový disperzní nátěr s antikoročním účinkem
na ocel a litinu pro vnitřní i venkovní použití**

Charakteristika

Jednosložkový disperzní nátěr na bázi akrylátových kopolymerů. Obsahuje stabilizační filtr proti působení UV záření, antikoroční inhibitory a grafit. Má vysokou přilnavost a je elastický.

Použití

K nátěrům ocele, litiny, hliníku a pozinku pro vnitřní i venkovní použití. Pro venkovní použití doporučujeme povrch před aplikací natřít základním nátěrem IMESTOL ANTICOR nebo ANTICOR PLUS.

Zpracování

- Nátěr se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním na suchý, očištěný a odmaštěný povrch.
- Aplikaci nátěru doporučujeme v rozmezí teplot +10 až +30°C.
- Při nátěrech zkorodovaných povrchů se doporučuje použití odrezovače.
- Před použitím rozmíchat bez napěnění.
- Nanáší se obvykle ve dvou vrstvách.
- Doporučená přestávka mezi nátěry je min. 5 hodin.
- Doba zavadnutí je 1,5 hodiny při 18°C.
- Nátěr se dodává v optimální konzistenci a neředí se!
- Pracovní nářadí lze ihned po ukončení práce omýt vodou, po zaschnutí je nátěr ve vodě nerozpustný.

Balení

PE obaly 0,8 kg, 5 kg, 10 kg

Spotřeba

Pro dva nátěry 0,15 až 0,25 kg/m².

Technické parametry

Vzhled homogenní nátěrová hmota s
 rozmíchatelným sedimentem

Sušina minimálně 20%
Kryvost stupeň 2
Měrná hmotnost 1,25 g/cm³

Barva

černošedá (RAL 7021)

Skladování

V původním obalu při teplotě +10 až +30°C, chránit před vyschnutím. **NESMÍ ZMRZNOUT!**
Záruka při dodržení podmínek skladování 12 měsíců.

Ekologie a bezpečnost práce

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při práci je nutno používat ochranné rukavice a ochranný oděv proti znečištění a dodržovat základní hygienická pravidla. Při stříkání používejte ochranné brýle nebo obličejový štít a respirátor. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte cca 0,2 litru vody. Při zasažení očí vyplachujte 10 minut vodou. Ve vážnějších případech, zejména při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list nebo etiketu výrobku. Likvidace obalů a zbytků dle příslušných předpisů a zákona o odpadech. Viz. bezpečnostní list. Směs ani její složky nejsou k datu vydání bezpečnostního listu klasifikovány jako PBT nebo vPvB, složky nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního listu vedeny v příloze XIV nařízení REACH, ani na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.

IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9001.